



# CE 78 FRAGUADOR UNIVERSAL

## PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO TIEMPO DE FRAGUADO 8 HORAS.

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

CE 78 - 8 horas, es un revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de las placas de yeso con bordes achaflanados, asociado con una banda para juntas. Tiempo de empleo de la mezcla: 8 horas.

Sustituye con ventaja al CE 78 LENT, cuando las condiciones climáticas (temperaturas bajas y humedad considerable) no permiten su aplicación.

Igual como en el caso del CE 78 LENT, las bandas pueden ser realizadas de forma mecánica.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y aditivos diversos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

### SOPORTES ADMITIDOS.

Cualquier tipo de placa de yeso, con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno) con los bordes achaflanados y con las caras encartonadas.

### REVESTIMIENTOS.

- Sub-capa de impresión para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

### DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR.

- DTU 25.41

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 8 horas
- Adherencia de la banda: > 1.000 g.
- Agrietado: no se presentan fisuras en menos de 5 mm de espesor.

### ENVASADO.

Sacos de 25 kg. Sobre paleta con funda

### ALMACENAMIENTO.

9 meses en el envase original sin abrir y protegido de la humedad.

## PUESTA EN OBRA

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

En el momento de la aplicación y durante el secado, la temperatura debe estar comprendida entre 5° y 30° C.

No aplicar sobre soportes húmedos.

No utilizar pastas que hayan empezado a endurecerse.

No se recomienda la asociación de este revoque con una banda enrejada auto-adhesiva: una banda de papel empapada en el revoque garantiza un refuerzo mecánico más fuerte que una banda auto-adhesiva encolada directamente sobre la placa y en la que el revoque solamente se encuentra por encima.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijarán de acuerdo con la DTU 25.41.

Las placas recortadas deberán achaflanarse y limpiarse de polvo (incluso en el caso de falta de bordes achaflanados, es forzoso colocar una banda sobre la junta).

### PROPORCIÓN DE MEZCLADO.

De 10 a 11 litros de agua por saco de 25 kg.

### APLICACIÓN.

Antes del tratamiento de las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que accidentalmente no hubieran quedado juntos y a tapar los diversos defectos (desportillado, degradación de revestimientos, etc.).

La aplicación se realiza manualmente o mecánicamente "empastando" el achaflanado con la ayuda de una cuchilla para revocados de 10 ó 15 cm y colocación de la banda (la cara amolada contra el revoque). Segundo acto, realizar una pasada de acabado, dejar secar y acabar para ocultar la banda.

Tapar también las cabezas de los tornillos.

Aplicar una banda en la entrega de los techos, vigilando que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado.

En caso de las esquinas salientes en sentido vertical, utilizar una banda armada (armadura situada en el lado del complejo) o un perfil angular metálico.

### BANDAS ASOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER o SOROPA.

### RENDIMIENTO.

Alrededor de 0,5 kg/m<sup>2</sup> de placa.

### TIEMPO DE SECADO

Las pasadas de acabado pueden ser realizadas 24 horas después del encolado de la banda. A continuación, respetar un plazo de secado de unas 8 horas.

## COLA-REVOQUE PARA JUNTAS

El producto CE 78 – 8 horas, constituye una interesante solución de compromiso entre los productos CE 78 LENT y RAPIDE, uniendo en un solo producto las cualidades respectivas de estos dos revoques para juntas de placas de yeso: tiempo de secado rápido, posibilidad de aplicación mecánica y tiempo de utilización adecuado para trabajos en obra importantes.

### VENTAJAS

- Largo tiempo de utilización.
- Aplicable mecánicamente.
- Sustituye al CE 78 LENT en caso de condiciones climáticas difíciles.

### CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Si las esquinas entrantes no están en ángulo recto, colocar una banda armada y no una banda de papel.

