



# CE 78 - 180 MN

## PASTA DE REJUNTADO PARA UNIONES DE PLACAS DE YESO LAMINADO

**TIEMPO DE FRAGUADO: 3 HORAS**

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

Enlucido en polvo especialmente formulado para tratar las juntas de placas de yeso laminado con bordes rebajados, en combinación con una vendas tapajuntas.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Enlucido en polvo compuesto por yeso, carbonato de calcio, resinas y diversos aditivos.

La pasta que se obtiene es de color blanco.

### SUSTRATOS APTOS.

Toda clase de placas de yeso laminado con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno) con bordes rebajados y caras de cartón.

### REVESTIMIENTOS.

- Capa base de imprimación para placa de yeso laminado.
- Enlucido de alisado.

### DOCUMENTOS PARA CONSULTA.

- DTU 25.41 y DTU 25.42.
- NF EN 13963.
- Marcado CE.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 3 horas.
- Adherencia de la cinta: > 1.000 g.
- Agrietamiento: Sin grietas hasta 5 mm de grosor.
- Densidad: 0,8 (polvo) y 1,3 (pasta).
- Reacción al fuego: A2s1 d0.

### EMBALAJES.

Sacos de 20 kg paletizados.

### ALMACENAMIENTO.

Nueve 9 meses en su embalaje de origen, sin abrir, al resguardo de la humedad.



## INSTRUCCIONES DE USO

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 5 °C y 30 °C.

No utilizar sobre sustratos húmedos.

No utilizar la pasta que haya empezado a endurecerse.

### PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS.

Las placas de yeso laminado deben fijarse de conformidad con los DTU 25.41 y 25.42.

Los cortes de las placas se deben biselar y liberar de polvo.

### PORCENTAJE DE MEZCLA.

16 litros de agua por cada saco de 20 kg.

### APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, es necesario proceder a rellenar los huecos entre paneles que accidentalmente hayan quedado mal unidos, y a reparar los posibles desperfectos (desconchados, deterioros del paramento, etc.).

La aplicación se realiza manualmente, «untando» el producto sobre el rebaje con una espátula de 10 o 15 cm, y colocando la cinta (con la cara perforada contra el enlucido). A continuación, se aplica un pase de acabado, se deja secar y, para terminar, se oculta la cinta.

También hay que ocultar las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta rinconera de techo, con cuidado de que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado.

En las esquinas salientes verticales, utilice una cinta armada (con la armadura hacia la placa) o una esquinera metálica.

### CINTAS ASOCIADAS.

Cintas SEMIN.

### RENDIMIENTO.

Alrededor de 230 g/m<sup>2</sup> de placas. Es decir, 85 m<sup>2</sup> con un saco de 20 kg.

### TIEMPO DE SECADO.

La segunda aplicación se puede efectuar al cabo de cuatro (4) horas de la primera.

## COLA RÁPIDA EN PASTA PARA JUNTAS

Pasta de rejuntado de fraguado rápido (180 minutos) para placas de yeso laminado: sistema de enlucido + cinta de papel para juntas.

Su fórmula específica reduce el peso por saco, a la vez que proporciona mejor rendimiento que los enlucidos clásicos.

### VENTAJAS

- Rendimiento elevado.
- Acabado muy bonito de las juntas.

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Para evitar la formación de «pelusas», no lije el cartón de las placas de yeso laminado antes de extender la capa base de imprimación.



TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO

