

SEM PRIM&FINISH

INTERIOR



Imprimación a base de resina alquídica y acrílica en fase acuosa.

SUSTRATOS APTOS

En interiores, sobre cualquier sustrato seco y saneado con entre un 6% y un 16% de humedad.

Yeso, placas de escayola, madera, paneles de partículas, pinturas viejas y cualquier sustrato con un pH inferior a 9 (no alcalino). Observación : Sobre sustratos de yeso, disolución de la primera capa entre un 1% y un 3 %

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1

HERRAMIENTAS

Rodillo y airless.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua.

RENDIMIENTO

Alrededor de entre 10 y 12 m² por litro.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)

Seco : 1 h.

Segunda mano : 4 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C ni superiores a +35 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO

Cubos de plástico de 15 litros.

CONSERVACIÓN

18 meses en el embalaje original sin abrir. Almacenar al resguardo de la congelación.

EXTRACTO SECO (EN PESO)

57 %.

DENSIDAD:

1,58 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Imprimación de acabado 2 en 1
- Gran comodidad de aplicación
- Aspecto terso de gran belleza
- Excelente adherencia
- Aplicable en 2 capas durante el día

Normativa vigente :

Norma AFNOR T 36005
FAMILIA IV – CLASE 7b2/4a.

Seguridad :

Producto en fase acuosa,
no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :

Este producto contiene max
2 g/l de COV.

