

SEM MAT ABSOLUT

INTERIOR



Pintura mate de calidad superior a base de resina alquídica al agua.

SUSTRATOS APTOS

Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos: placas de escayola, hormigón, viejas pinturas limpias consistentes y sustratos revestidos, así como enlucidos de cemento en buen estado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1.

HERRAMIENTAS

Cepillo o rodillo.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua.

RENDIMIENTO

De 9 a 10 m² por litro en primera capa, y de 11 a 12 m² por litro en segunda capa.

SECADO (A 23 °C - 50% HR)

Seco : 2 h.

Segunda mano : 6 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO

Cubos de 15 litros.

CONSERVACIÓN

18 meses en el embalaje original sin abrir.
Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR

1,8 % en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA

Norma NF EN 13300: Clase 1

EXTRACTO SECO (EN PESO)

52%.

DENSIDAD:

1,43 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Capacidad de cobertura superior.
- Mate profundo.
- Acabado esmerado, sin marcas.

Normativa vigente :

Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I - CLASE 7b2.

Seguridad :

Producto en fase acuosa,
no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :

Este producto contiene menos
de 1 g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).