

SEMSATIN

INTERIOR



Pintura acrílica satinada. Uso en interiores.

SUSTRATOS APTOS

Cualquier sustrato imprimado de interiores, paredes y techos: yeso, madera, y viejas pinturas y enlucidos.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos se deben preparar con arreglo al DTU 59.1. Sobre placas de escayola nuevas, aplicar la imprimación SEMPRIM.

APLICACIÓN

Tras secarse por completo la imprimación, aplicar dos capas de SEMSATIN.

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo o airless (boquilla 517).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por capa.

SECADO (A 23 °C – 50% HR)

Seco : 2 h.

Segunda mano : 12 h.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, ni con un grado de higrometría superior a un 70%.
- No aplicar sobre fondos recalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENVASADO

Cubos de plástico de 4 y 15 litros.

CONSERVACIÓN

18 meses en el embalaje original sin abrir. Almacenar al resguardo de la congelación.

REFLEJO ESPECULAR

33% en un ángulo de 85°.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA

Norma NF EN 13300: Clase 2

EXTRACTO SECO (EN PESO)

56 %.

DENSIDAD:

1,4 (norma EUR PL 004).

VENTAJAS

- Gran capacidad de cobertura
- Lavable

Normativa vigente :

Norma AFNOR T 36005
FAMILIA I – CLASE 7b2.

Seguridad :

Producto en fase acuosa,
no sujeto a etiquetado.

Emisiones al aire interior (según ISO 16000) :

Este producto contiene menos
de 1 g/l de COV.

